SL.Batt Nummer	Herstellungs-datum	Spannungs-bereich [U]	Innen-widerstand [mΩ]	gemessene Kapazität [AH]	gemessene SOH-Kapazität [%]	gemessene Entladeenergie [Wh]	gemessene SOH-Entladeenergie [%]
2026Z00095	11.01.2023	4,23–2,82	0,67	50,73	99,48	186,2	100,11
2026Z00097	11.01.2023	4,17–2,8	0,65	49,69	97,42	182,34	98,03
2026Z00098	11.01.2023	4,24–2,8	0,67	53,2	104,32	196,47	105,63
2026Z00080	10.02.2023	4,162–2,8	0,65	57,52	112,78	210,4	113,12
2026Z00081	10.02.2023	4,184–2,8	0,67	65,28	128,01	239,25	128,63
2026Z00085	10.02.2023	4,150–2,8	0,67	50,09	98,22	179,55	96,53
2026Z00084	10.02.2023	4,20–2,8	0,67	57,27	112,3	206,91	111,2
2026Z00082	10.02.2023	4,117–2,8	0,68	51,64	101,26	186,51	100,27
2026Z00093	10.02.2023	4,2–2,8	0,68	55,208	108,25	200,01	107,53